



# dankalk

## Stampet Kalk

**Fremstilling:** Stampet Kalk er brændt kalk, der læskes med overskud af vand. Kalken bundfældes til pastaagtig konsistens ved bort dræning af vand. Stampet kalk, også kaldet læsket kalk, har siden middelalderen været anvendt til overfladebehandling af puds og murværk.

**Kemisk analyse:**

|                             | Værdi                      |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kalkhydratindhold           | Ikke relevant              |
| Anvendelsesbegrænsninger    | over 5 °C                  |
| Vejledende blandingsforhold | 1 del kalk til 5 dele vand |

**Blanding:** Vejledende blandingsforhold til kalkning er 1 del kalkdej til 5 dele rent vand. Der blandes grundigt med boremaskine påmonteret piskeris.

**Udførelse:** Stampet Kalk påføres helst med græskost. Normalt kræves 2-3 strygninger.

**Anvendelsesbegrænsninger:** Stampet Kalk anvendes ved temperaturer over 5 °C både under udførelsen og i hærdeperioden. Der tildækkes mod nedbør i hærdeperioden.

**Levering:** 10 ltr.. spand

**Opbevaring:** Stampet Kalk skal opbevares frostfrit og beskyttes mod udtørring. Forudsat en sådan opbevaring i uåbnet og tæt emballage er produktets holdbarhed ubegrænset

Datablad/Stampet kalk/rev..2/2025